



Испытательный центр

г. Актобе, ул.Киселева 1 «б»

Аттестат аккредитации № KZ.И.05.0075 от 17.05.2011 г.

Условия проведения испытаний:
Температура окружающей среды 22°C
Относительная влажность 60 %

Количество листов – 1
Лист –1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 409

18 февраля 2013г.

Заявитель (наимен, адрес) – ТОО «Курылыс кум» г. Уральск, п.Деркул, ул. Лазо, д12/2

Наименование продукции и ее обозначение – песок кварцевый для стекольной промышленности С-070-2 месторождения «Горбуново»

Предприятие-изготовитель, страна – РК, ТОО «Курылыс кум»

Дата изготовления – 02. 2013г.

Дата поступления образца – 05.02.2013г

Акт отбора (номер, дата) – от 05.02.2013г.

Обозначение НД на продукцию – ГОСТ 22551-77, ГН утв. ПП РК №201 от 03.02.2012г, ТР утв. ПП РК № 1331 от 31.12.2008г.

Вид испытаний: сертификационные

Начало испытаний- 05.02.2013г

Окончание испытаний – 18.02.2013г

Наименование показателей	Обозначения НД, на методы	Нормируемые значения	Фактические значения
1	2	3	4
Зерновой состав	ГОСТ22552.7-77		
Остаток на сетке № 08, %, не более	п.2.6 таблица 4	5,0	4,0
Проход через сетку № 01, %, не более		15	12,0
Массовая доля влаги, %, не более	ГОСТ22551-77 п.2.2 таблица 2	7,0	6,0
Наличие посторонних примесей	ГОСТ22551-77 п.2.9	Не допускается наличие посторонних примесей, видимых невооруженным глазом	Отсутствуют посторонние примеси
Насыпная плотность песка, кг/м ³	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17	Не нормируется	1451
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, не более, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	370	Менее 84,63

Исполнители:

Эксперт-аудитор(Аттестат № KZ.7100000.08.00.03448)

И.М. Гороховская

Эксперт-аудитор(Аттестат № KZ.7100000.08.00.01910)

Г.М. Муканова

Ответственный за подготовку протокола

Эксперт-аудитор(Аттестат № KZ.7100000.08.00.0416)

Л.С. Арапова

Начальник испытательного центра:

Эксперт-аудитор(Аттестат № KZ.7100000.08.00.00466)



И.И.Мирошниченко

**Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
Перепечатка протокола полная или частичная без разрешения ИЦ запрещается.**